



# МАСТИГЕРМ ПУ-24

Двухкомпонентный  
полиуретановый герметик  
для межпанельных швов

## Области применения:

Двухкомпонентный безусадочный полиуретановый герметик, предназначен для герметизации стыков в панельном домостроении с деформативностью до 25%

## Подготовка поверхности:

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц, остатков ранее примененных герметизирующих материалов. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо.

## Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

Хранить и транспортировать при температуре от -18°C до +30°C.

После транспортировки или хранения при минусовой температуре, компоненты герметика перед нанесением следует выдержать в отапливаемом помещении (+20°C) не менее суток.

## Состав:

Полиуретановый каучук, модифицирующие добавки.

## Меры безопасности:

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза.

Материал пожаровзрывобезопасен.

## Подготовка к использованию:

Герметик поставляется в виде комплекта из двух компонентов - основной пасты и отвердителя. Весовое соотношение обеспечивается при фасовке компонентов на заводе изготовителе.

Смешивание следует производить при помощи электродрели со спиралевидной мешалкой. Время смешивания – не менее 8 - 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток.

Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, возможному растрескиванию, не высыханию). Не рекомендуется нанесение герметика при влажности воздуха более 90%.

## Нанесение герметика:

Герметик укладывается на подготовленную поверхность при помощи шпателя. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена. Диапазон температуры нанесения от -18°C до +35°C включая температуру основания. Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега!